



ПАСПОРТ № 3266



ОАО "НАФТАН" г.Новополоцк,
Республика Беларусь

**БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ
КОМПАУНДИРОВАННЫЕ**

ТУ РБ 300220696.018-2003

Марка: **БНКК 40/180**

Дата изготовления: **08.11.2017**

Номер резервуара: **E726** Масса нетто: **300** тонн

Регистрационный номер пробы: **42463** Номер партии: **3266**

| № | Наименование показателей | Требования по ТНПА | Факт | Методы испытаний |
|---|---|--------------------|-------|------------------|
| 1 | Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм | 160 - 210 | 166 | ГОСТ 11501-78 |
| 2 | Температура размягчения по кольцу и шару, °C | 37 - 44 | 39 | ГОСТ 11506-73 |
| 3 | Растворимость в толуоле или хлороформе, %, не менее | 99,50 | 99,97 | ГОСТ 20739-75 |
| 4 | Изменение массы после прогрева, %, не более | 0,80 | 0,09 | ГОСТ 18180-72 |
| 5 | Глубина проникания иглы при 25°C в остатке после прогрева, % от первоначальной величины, не менее | 60 | 67 | ГОСТ 11501-78 |
| 6 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже | 290 | 308 | ГОСТ 4333-2014 |
| 7 | Массовая доля воды, %, не более | следы | следы | ГОСТ 2477-2014 |

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ РБ 300220696.018-2003

Химик:



ТРОФИМОВА Е. Ю.

Дата выдачи паспорта: **08.11.2017**

